Protector decorativo para madera

Anti-UV / Hidrófugo - Exterior / Interior

BONDEX CLASSIC MATE — Ref. 4385

Acabado decorativo a poro abierto para todo tipo de maderas al interior y exterior.

Hidrófugo y sobre todo protege de la radiación ultravioleta del sol.

Bondex Classic Mate se degrada por erosión, sin producirse cuarteamiento y desconchamiento, de manera, que no es necesario eliminar antiguas capas (lijado o decapado), antes de aplicar sucesivas capas de mantenimiento.

Capacidad
0,75 L
5 L

Producto	Protector decorativo para madera.
Uso	Madera, nueva o vieja previamente tratada con Bondex Classic Fondo.
Aplicación	Brocha o pistola.
Composición	Resinas alquídicas.
Color	Solicite carta de colores.
Brillo	Mate.
Propiedades	Anti-UV, hidrófugo.
Diluyente	No precisa. Listo al uso.
Secado	Al tacto: 3-5 horas. Repintado: 24 horas.
Rendimiento	10-12 m² por litro (en maderas poco porosas).
Limpieza	Diluyente sintético.

Protector decorativo para madera

Anti-UV / Hidrófugo.

Ficha técnica — BONDEX CLASSIC MATE — Ref. 4385

Tipo

Lasur protector/decorativo para madera de interior y exterior, de alto poder de penetración. Impregna la madera, otorgándole una protección hidrófuga (repele el agua y humedad del exterior, pero permite la salida del vapor de agua contenido en el interior de la madera) y anti UV.

Destino

Todo tipo de madera, nueva o vieja previamente tratada con Bondex Fondo.

PROPIEDADES

- Exterior / Interior.
- Impermeable.
- Transpirable.
- Anti UV.
- Fácil mantenimiento.

DATOS TÉCNICOS

Contenido sólido: 28% aprox. (en peso).
Brillo: Mate.
Olor: Inodoro una vez seco.

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:
La madera debe estar seca, porosa, limpia de polvo y suciedades, así como libre de cualquier barniz, pintura o ceras.

Productos complementarios:
Para un óptimo resultado, se recomienda el decapado previo, mediante Bondex Decapante para Madera (Ref. 8014).

Modo de empleo:
Aplicar directamente 2-3 manos sobre la madera limpia o con un tratamiento previo de Bondex Fondo.

Para una mayor protección, se recomienda aplicar Bondex Mate como capa de impregnación, previa al acabado posterior con 2 manos de Bondex Classic Satinado.

Advertencia: La durabilidad al exterior de los acabados en incoloro, debido a su ausencia de pigmentos, es inferior a los acabados coloreados.

Mantenimiento:
Los lasures Bondex, al degradarse por erosión, no acumulan capas antiguas, evitando de esta manera el inconveniente de tener que eliminarlas mediante lijado o decapado.

El mantenimiento de maderas tratadas previamente con lasures de la gama Bondex es pues muy sencillo, basta con un suave lijado previo a la aplicación de una o dos anos nuevas de producto.

RENDIMIENTO

10-12 m² por litro (en maderas poco porosas).

TIEMPO DE SECADO

Medidas tomadas a 23°C y a una humedad relativa media.

- **Al tacto:** 3-5 horas.
- **Repintado:** 24 horas.

CONDICIONES DE USO

La madera a tratar debe tener un grado de humedad máxima del 18-20%.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

Dy-SP-MM-23/02/2010-DF